

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA REVESTIMIENTO FACHADAS M-120

Descripción	Pintura revestimiento liso al agua de acabado mate de gran blancura y cubrición para la decoración de exteriores e interiores. Se usa en paramentos verticales y horizontales en los materiales más usados en la construcción. Idoneo para trabajos nuevos así como para el mantenimiento sobre los ya pintados.
Propiedades	Buena adherencia sobre los soportes comunes en construcción, teniendo elevada blancura y cubrición. Producto fabricado con pigmentos de excelentes calidades, estables y resistentes a los agentes atmosféricos y álcalis del soporte, es de gran dureza y de muy buena brochabilidad. Resistente al frote húmedo. Con conservante, antimoho.
Tamaños	15 l, y 4 l
Colores	Blanco y carta colores.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 10-15%, capas sucesivas entre 5-7% de agua, dependiendo superficies. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
Usos	Todos los soportes en exterior e interior.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas. Sobre superficies viejas ya pintadas se aconseja imprimir con Fijakril.
Características técnicas	<u>Rendimiento:</u> 4 a 7 m ² /litro aprox. dependiendo superficie. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> mate. <u>Densidad:</u> 1,5 a 1,65 gr/cc <u>Secado a 23°C:</u> 30 minutos <u>Repintado:</u> entre 6 y 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo:</u> copolímero estireno acrílico. <u>Pigmentos:</u> óxido de titanio tratado y cargas minerales diversas de elevada blancura y pureza. <u>Valor COV:</u> Valor límite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g/l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

Revisión: 15/07/2012

La efectividad de nuestros productos está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada está dentro de los estándares de PINTURAS MG a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores externos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para el que va destinado, debiendo realizar una prueba previa cuando sea necesario. La presente edición de la ficha técnica anula a las anteriores. PINTURAS MG.