

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO: PINTURA PASTA RUGOSO ELASTOMERO

<b>Descripción</b>	Revestimiento elástico mate espeso con textura pétreo para el pintado de todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo) en superficies exteriores.
<b>Propiedades</b>	Producto fabricado con pigmentos estables y cargas minerales de excelente calidad. Impermeable al agua de lluvia. De gran adherencia y resistentes a los agentes atmosféricos. Con conservante, antimoho.
<b>Tamaños</b>	Envases de 22 kg.y 5 kg.
<b>Color</b>	Blanco.
<b>Aplicaciones</b>	Puede aplicarse a brocha y con rodillo de picar. Remover bien el producto y diluir de 330 a 660 ml de agua aprox. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
<b>Usos</b>	Exterior e interior.
<b>Preparación de Superficies</b>	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas .En superficies nuevas imprimir antes con nuestro Revestimiento fachadas M-100.
<b>Características técnicas</b>	<u>Rendimiento:</u> 0,9 a 1,5 m <sup>2</sup> /kg, dependiendo superficie. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> mate. <u>Densidad:</u> 1,75 gr/cc <u>Secado a 23°C:</u> 60 a 90 minutos. <u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo:</u> copolímero acetato vinilo-veowa. <u>Pigmentos:</u> óxido de titanio tratado y cargas minerales diversas de elevada blancura y pureza. <u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): <b>75 g./l.</b> 2007. <b>30 g/l.</b> (2010). Este producto tiene un máximo de <b>28 g/l</b> en COV.
<b>Instrucciones de seguridad</b>	Ver etiqueta del envase.
<b>Almacenaje y conservación</b>	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5 <sup>a</sup> C ni superiores a 35 <sup>o</sup> C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

**Revisión: 15/07/2012**